

# ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ ТОНКАЯ FF АК-6520

Готовая к применению универсальная акрилатная белая шпатлёвка для фасадных работ и работ во влажных помещениях.



## СВОЙСТВА

Водоразбавимая, не обладающая запахом, хорошо заполняет небольшие неровности, быстро схватывается, не дает усадку, обладает высокой эластичностью, хорошо шлифуется, не отслаивается, обладает высокой адгезией к подложке, не содержит растворитель.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для заполнения неровностей и выравнивания поверхностей по штукатурке, бетону, пенобетону, кирпичной кладке, гипсокартону, пенополистирольным плитам и другим минеральным подложкам внутри и снаружи помещений. Мелкодисперсный наполнитель и высокая эластичность позволяет наносить шпатлевку тонким слоем и получать практически гладкие поверхности, требующие минимального шлифования.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть сухим и чистым, непрочные, отслаивающиеся покрытия тщательно удалить и обеспылить. Свежештукатуренные поверхности должны выстоять не менее чем 3-4 недели. Пористые, сильно впитывающие, имеющие осыпь песка штукатурки предварительно загрунтовать «**DERUFA Tiefgrund LF**».

## НАНЕСЕНИЕ

Металлическим шпателем. Работать при температуре воздуха и основания не ниже +5°C. После окончания работ промыть инструмент водой. Наносится слоем толщиной до 1,5 мм.

**Расход:** 0,7-1,5 кг на м<sup>2</sup> в зависимости от толщины наносимого слоя.

**Сухой остаток:** 64-65%.

**Связующее:** сополимеры акрилатов.

**Наполнитель:** гранулированный микромрамор.

**Плотность:** около 1,8 г/см<sup>3</sup>.

**Прочность сцепления с бетоном:** не менее 0,20 Мпа.

**Максимальный размер частиц:** около 10 мкм.

**Время высыхания:** полное высыхание и шлифовка не ранее, чем через 4 часа при температуре воздуха +18–20°C и влажности 60%. Грунтование, окрашивание производить не ранее, чем через 24 часа.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

В плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C и не выше +50°C. Не допускать замораживания. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работать в проветриваемом помещении, в рабочей одежде, перчатках. При шлифовании использовать защитные очки, респиратор. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизировать как строительные отходы или бытовой мусор. Не допускать попадания в сточные воды.

**Продукт пожаро-взрывобезопасен.**

## ФАСОВКА

Ведро 18 кг.

ТУ 5772-003-18510635-00 «Шпатлевки и грунтовки водно-дисперсионные».

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.577. П.13598.06.3 от 05.06.03 г.